



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

# MASTER TS-2K LACQUER

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Master TS-2K Lacquer es un barniz bicomponente con base al agua para suelos diseñado especialmente para pasillos, zonas deportivas y espacios polivalentes expuestos a desgaste intenso. Es un producto sobresaliente por la sólida protección que ofrece, su increíble durabilidad y elevada resistencia a marcas de arrastre, arañazos y al desgaste. Este barniz con etiqueta de interiores

saludables, es cómodo y seguro de aplicar, y asegura un ambiente agradable en interiores tras su aplicación.

## ÁREAS DE APLICACIÓN

Para barnizar suelos nuevos, sin tratar y recién lijados en pasillos, zonas deportivas, etc. Ideal para todo tipo de maderas.

### Información de producto

Rendimiento: 8-10 m<sup>2</sup>/L

Envases: 4,5 L + 500 ml Master Classic 2K Hardener

Brillo: Mate/brillo aprox. 10, semi-mate/brillo aprox 20 y satinado/brillo aprox. 40



resistencia

### Muy fuerte y resistente

Superficie robusta con una resistencia extremadamente elevada a las marcas negras de tacos, arañazos, derrames y manchas. Aprobado para uso deportivo



5-6 horas

### Tiempo de secado

Entre capas: Entre 2 y 3 horas a 20°C.

Uso ligero: 5-6 horas.

Endurecido completo: 5 días.



mantenimiento

### Fácil de mantener

Se puede limpiar y mantener con WOCA Master Cleaner y WOCA Master Care para superficies barnizadas.





## USO

### Preparación

Es importante que tanto la madera como el barniz estén a una temperatura de 15 °C como mínimo (preferiblemente, a unos 20 °C), y que la humedad del aire esté en torno al 50 %. Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada para una buena evaporación y para reducir el tiempo de secado.

Para el lijado final hasta madera en bruto, utilice papel de lija de grano entre 100-120 o una almohadilla de lijar. A continuación aspire a fondo y limpie el suelo utilizando una fregona muy escurrida. En suelos completamente lijados, WOCA Intensive Wood Cleaner puede ayudar a desinfectar la superficie antes de aplicar la imprimación o el barniz. Deje secar hasta el día siguiente. El suelo debe estar totalmente seco antes de aplicar imprimación. Al aplicar imprimación, utilice WOCA Master Base Primer en suelos recién lijados para reducir la adherencia lateral. Como alternativa, puede probar WOCA Master Multi Primer para maderas exóticas o maderas tratadas previamente con aceite o

cera.

### Nota

Si no se respetan los tiempos de secado, la adherencia y resistencia del producto pueden verse afectadas. Con cada capa de barniz aumentan los tiempos de secado. Una temperatura elevada con baja humedad del aire reducirá los tiempos de secado. Una temperatura baja y con humedad elevada prolongará los tiempos de secado.


### Limpieza y mantenimiento

Limpieza semanal: Master Cleaner, #684525

Mantenimiento semestral: Master Care, #684125



APLICACIÓN X 2



LIJADO



APLICACIÓN

## TRATAMIENTO

- 1 Aplique la imprimación. Cuando esté seco, mezcle el endurecedor WOCA Master Classic 2K Hardener con el barniz y agite bien antes de utilizarlo. Deje reposar la mezcla unos 10 minutos antes de utilizarlo, para permitir la activación del endurecedor.
- 2 Aplique una capa de Master TS-2K Lacquer sin diluir con brocha o rodillo. Deje secar la superficie hasta el día siguiente.
- 3 Lije la superficie con una lija de grano 120-200 y aspirela a conciencia.
- 4 Aplique la capa final de Master TS-2K Lacquer con endurecedor (recién mezclado).

Teniendo cuidado, el suelo recién barnizado puede utilizarse al cabo de unas 5-6 horas. No coloque muebles, etc. sobre el suelo hasta que pasen por lo menos 24 horas de la aplicación de la capa final de barniz. El suelo estará listo para el uso normal al cabo de unos 5 días, momento en que será posible colocar alfombras, etc. encima.

Para evitar manchas, el agua y los líquidos con color, como vino tinto y café, deben limpiarse de inmediato.